

Technický list - netkaná geotextilie STATEX (MC - Multicolor - **zemní**, LG - Light Green - **střešní**)

Plošná hmotnost (gr/m ²)	Tloušťka (2kPa) (mm)	Pevnost podélná (kN/m)	Pevnost příčná (kN/m)	Prodloužení podélné (%)	Prodloužení příčné (%)	CBR - Test kN	Test padajícím kuželem (mm)	Velikost pórů O ₉₀ (mm)	Propustnost m/s	Propustnost (20 kPa) m ² /s
120	0,6	1,60	1,80	> 50	> 50	0,28	50	0,05	8,80E-02	1,00E-06
150	0,6	2,00	2,20	> 50	> 50	0,38	50	0,05	7,80E-02	1,00E-06
200	0,7	2,70	2,80	> 50	> 50	0,45	32	0,05	5,08E-02	1,14E-06
300	1,2	3,00	3,20	> 50	> 50	0,60	18	0,05	3,00E-02	1,45E-06
500	4,0	5,00	5,20	> 50	> 50	1,10	15	0,05	2,40E-02	1,77E-06
700	5,6	7,20	7,60	> 50	> 50	1,50	13	0,04	2,05E-02	1,80E-06
800	6,4	8,20	8,70	< 50	< 50	1,70	11	0,04	1,95E-02	1,90E-06
900	7,8	9,10	9,60	< 50	< 50	1,80	10	0,04	1,70E-02	4,07E-06
1000	8,0	10,30	10,70	< 50	< 50	2,10	10	0,04	1,70E-02	4,07E-06
Tolerance	± 20%	± 10%	± 10%	/	/	± 10%	± 10%	± 30%	± 30%	± 30%

Výše uvedená data odpovídají aktuálním hodnotám měření během výroby. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění v souladu s nejnovějším vývojem.