

Jutenon EC – přírodní protierozní síť

Materiál: ECJ – jutové vlákno

ECC – kokosové vlákno

Použití: Ochrana strmých svahů před srážkovou erozí

PARAMETR (JEDNOTKA)	NORMA	ECJ 500	ECC 400	ECC 700
Pevnost podélná (kN/m)	EN ISO 10319	6,4 ±0,6	7,5 ±2,0	10,0 ±2,0
Pevnost příčná (kN/m)	EN ISO 10319	6,4 ±0,6	7,5 ±2,0	10,0 ±2,0
Prodloužení podélné (%)	EN ISO 10319	10 ±3	12 ±3	30 ±10
Prodloužení příčné (%)	EN ISO 10319	10 ±3	12 ±3	30 ±10
Velikost oka (mm)		25/15	30/30	15/10

Technická data slouží pro všeobecnou informaci. Údaje mechanických vlastností jsou hodnotami průměrnými. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

Číselný údaj v názvu výrobku odpovídá jeho plošné hmotnosti v g/m²

Balení

Jutenon ECJ 500 šíře 122 cm – délka 50 bm – balík po 10 ks – 1 balík 610 m²

Jutenon ECC 400 šíře 200 cm – délka 50 bm – balík po 2 ks – 1 balík 200 m²
700 šíře 100 cm – délka 50 bm – balík po 3 ks – 1 balík 150 m²
 šíře 200 cm – délka 50 bm – balík po 2 ks – 1 balík 200 m²